FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

20 Construção civil: Vidro
Tecido de Fibra de Vidro
AF - 0138 BR Anti-Álcalis

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	Giro Inglês	
Tratamento	BR Cinza	
Fios / cm Urdume	1,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	0,8	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	140	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	1,10	
Malha (mm)	11,0 x 19,0	

Aplicações Típicas

Reforço estrutural de placas de concreto

Costados de mármore, ancoragem para mosaicos

Gesso acartonado, correção de trincas de parede

Embalagem e Apresentação

Os tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação.
As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1400 mm.*

Comprimento padrão *100 m* Largura padrão *1,00 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Dados de informação do tecido sem tratamento BR

Composição	Sólido	pH	Neutro
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Não Corrosivo
Ponto de Ebulição	> 870 °C	Reatividade	Não Reativo
Ponto de Amolecimento	840 °C	Substâncias Incompátiveis	Ácido Fluorídrico
Temperatura de Uso	NA	SiO_2	55%
Temperatura de Pico	NA	Al_2O_3	14%
% Volátil por Volume	Não Volátil	CaO	23%
% Solubilidade (em água)	Pequena	Outros	8%

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br