FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

04 Plástico Reforçado: Aramida Tecido Bidirecional
Tecido de Aramida
AR - 0465

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	*Tela 2X1*	
Tratamento	*cru*	
Fios / cm Urdume	*6,0*	*(+/- 0,2)*
Fios / cm Trama	*12,0*	*(+/- 0,2)*
Peso (g/m²)	*470*	*(+/- 5 %)*
Espessura (mm)	*0,65 mm*	
Malha (mm)	*NA*	

Aplicações Típicas

Reforço Plástico

Produtos esportivos

Produtos Náuticos

Embalagem e Apresentação

Os tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1800 mm.*

Comprimento padrão *50 m (+/- 2%)* Largura padrão *1,20 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	-	pH	-
Estado Físico	*Sólido*	Corrosividade	*Fortes Agentes oxidantes*
Ponto de Ebulição	-	Reatividade	-
Ponto de Amolecimento	-	Substâncias Incompátiveis	-
Temperatura de Uso	*350 °C*	SiO_2	-
Temperatura de Pico	*400 ºC*	Al_2O_3	-
% Volátil por Volume	*NA*	CaO	-
% Solubilidade (em água)	*Pequena*	Outros	-

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br