FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

06 Plástico Reforçado: Carbono Tecido Unidirecional
Tecido de Fibra de Carbono
UC - 0330 Longitudinal

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	*Tela 1x1*	
Tratamento	*cru*	
Fios / cm Urdume	*3,8*	*(+/- 0,2)*
Fios / cm Trama	*1,0*	*(+/- 0,2)*
Peso (g/m²)	*330*	*(+/- 5 %)*
Espessura (mm)	*0,55*	
Malha (mm)	*NA*	

Aplicações Típicas

Reforço Plástico

Produtos esportivos

Produtos Náuticos

Reforço estrutural

Embalagem e Apresentação

Os tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1800 mm.*

Comprimento padrão *50 m* Largura padrão *0,50 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	*Sólido*	pH	*Neutro*
Estado Físico	*Sólido*	Corrosividade	*Não Corrosivo*
Ponto de Ebulição	*NA*	Reatividade	*Não Reativo*
Ponto de Amolecimento	*NA*	Substâncias Incompátiveis	*Ácido fluorídrico*
Temperatura de Uso	*NA*	SiO_2	*N.A*
Temperatura de Pico	*NA*	Al_2O_3	*N.A*
% Volátil por Volume	*Não Volátil*	CaO	*N.A*
% Solubilidade (em água)	*Pequena*	Outros	*N.A*

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br